



HOLZER 1201

Клей на основе полихлоропрена

Область применения:

HOLZER 1201 - контактный клей наносится распылением, имеет хорошую начальную прочность и хорошую теплостойкость. Клей дает прочный и эластичный шов.

Применяется для облицовывания декоративными материалами (бумажнослоистым пластиком, пленкой ПВХ и т.п.) поверхностей на древесной основе, при производстве мебели, в том числе при облицовке кромок методом "постформинг" на станках проходного типа для приклеивания облицовочных материалов в других отраслях промышленности (обувной, автомобильной и т.д.).

Характеристики

Основа	полихлоропрен
Цвет	красный
Вязкость(Брукфильд)	500 ± 100 мПа/с
Давление	2-6 бар
Плотность.....	0,800±0,050 г/см ³
Способ нанесения	распыление
Время открытой выдержки	около 10-20 минут, зависит от температуры, основы и способа нанесения
Размер форсунок	1,4-2 мм
Расход клея	100-140 г/м ²
Температура хранения	Не чувствителен к морозу
Очищающее средство	Растворитель

Применение

Перед склеиванием материалы должны быть очищены от пыли, жиров, масел. Клей перед использованием тщательно перемешать. Клей наносится на обе поверхности с помощью пульверизатора. После нанесения клей следует выдержать на открытом воздухе положенное время. Данное время зависит от толщины клеевого слоя, основы и условий в рабочем помещении. Высушиваем клеевой слой до полного испарения растворителя, время подсушки оставляет от 10 до 15 минут, в зависимости от температуры и влажности помещения. Поверхности должны быть состыкованы точно, так как последующие сдвиги невозможны.

Детали следует совместить и спрессовать. Начальная прочность склеивания досточна для дальнейшей обработки изделия.

Окончательная прочность достигается через 48 часов.



HOLZER 1201

Клей на основе полихлоропрена

Меры предосторожности

Клей содержит летучие органические растворители. Во время его использования проветривать помещение и по возможности работать при включенной вытяжке. Клей огнеопасен. Не работать вблизи источников открытого пламени или искрообразования.

Форма и упаковка

Продукт поставляется в металлических ведрах (по 16 кг).

Хранение

Не менее одного года в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C

Информация содержащаяся в данной технической спецификации носит индикативный характер и не предполагает ни какой гарантии. Советуем адаптировать приведенные рекомендации к конкретным условиям применения и используемым материалам.